

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA PRODUCTO	MICRO SHEL LMP
NOMBRE PRODUCTO	Microcristalina

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	LÍMITES		MÉTODO
		Mín.	Máx.	
Punto de fusión.	°C	62	66	ASTM D 938
Penetración a 25°C	1/10 mm.	20	35	ASTM D 1321
Contenido en aceite.	%	-	1	ASTM D 721
Viscosidad a 100°C	cSt	12	17	ASTM D 455
Color	-	Blanco crema		Visual
Olor	-		1	ASTM D 1833
Densidad a 100°C	Kg/m ³	Typ 795		DIN 51 757
FDA			OK	21 CFR 172.886