

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA PRODUCTO	MICRO G44 BL
NOMBRE PRODUCTO	Microcristalina

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	LIMITES		MÉTODO
		Mín.	Máx.	
Punto de fusión.	°C	70	76	ASTM D 938
Penetración a 25°C	1/10 mm.	22	28	ASTM D 1321
Contenido en aceite.	%	-	2,5	ASTM D 721
Color	-	1	1,5	ASTM D 1500
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	12	19	ASTM D 445